

Lerfarve naturhvid

Datablad

Artikelnummer: 8700-00 (12 kg spand)

Artikelnummer: 8740-00 (6 kg spand)

Generelt

Produkt	Grundfarve til blanding af naturbo-farver i farvetrin 1-3 med naturbo farvepigmenter, som pulver der røres op med vand
Egenskaber	God dækkeevne – naturhvid – kan tones - naturligt byggemateriale af byggefysiologisk og økologisk høj kvalitet – dampdiffusionsåben - emissionsfri – lugtneutral – består af naturlige råstoffer – elastiske – høj viskositet – højt tørstofindhold - kun til indvendig brug
Sammensætning	45 % reneste kaolin (ler-mineral, naturligt hvid-pigment, fyldstof), lys lerjord, dolomitmel, vegetabilsk polysaccharid, methylcellulose
Mærkninger	VOC-retningslinje: EU-grænseværdi. (kat a / wb) 30g / l VOC. Dette product indeholder max. 0 g / l VOC)
Anvendelse	Til at farve eller tone naturbo lerslutpuds-overflader
Forbrug	ca. 150 g / m ² ved ét lag (= ca. 80 m ² / 12 kg spand eller ca. 40 m ² / 6 kg spand)

Montering

Forudsætninger	<ul style="list-style-type: none">• Farven kan påføres, når naturbo lerslutpuds er gennemtør.• Fugtindholdet skal ligge på under 15 %.• Temperaturen ved montering må ikke ligge under 10 °C (gælder væg-, materiale- og lufttemperatur)• God udluftning er en forudsætning for en god tørreproces.• Ved montering anvendes rent vand og rent værktøj
Forudsætninger	<ul style="list-style-type: none">• Temperaturen ved montering må ikke ligge under 5 (gælder væg-, materiale- og lufttemperatur). Ideelt er en temperatur på 10 °C – 25 °C. Ved montering anvendes altid rent vand og rent værktøj. Må ikke blandes med andre materialer. Passende temperatur og god udluftning er en nødvendig forudsætning for en god tørreproces.
Blanding	naturbo farvepigment tilsættes naturbo naturhvid lerfarve i den rette dosering (se blandingstabel herunder). Herefter blandes pigment og

Lerfarve naturhvid

Datablad

Artikelnummer: 8700-00 (12 kg spand)

Artikelnummer: 8740-00 (6 kg spand)

lerfarve grundigt mens pulveret er tørt. 11 liter rent vand fyldes i en ren spand og 12 kg naturbo lerfarve røres i (alternativt røres 6 kg naturbo lerfarve i 5,5 liter vand). Bland grundigt med rørværk i mindst 5 minutter. Lad trække i 20 min., hvorefter der igen røres kraftigt i 2 minutter.

Blandingstabel	Farvetrin	1 (lys)	2	3
	Farvepigment pr 12 kg lerfarve	4 x 75 g	8 x 75 g	2 x 750 g
	Farvepigment pr 6 kg lerfarve	2 x 75 g	4 x 75 g	1 x 750 g

Påføring Lerfarven påføres omhyggeligt med pensel eller kost. Dækkeevnen kan først bedømmes når overfladen er helt tør. Ved behov/ønske kan der påføres endnu et lag.

Øvrigt

Opbevaring Naturhvid lerfarve fra naturbo kan opbevares i original emballage med tæt lukket låg. Opbevares køligt, tørt og frostfrit.

Salgsenheder 6 kg spand eller 12 kg spand

Bortskaffelse Lad materialet tørre ind og bortskaf som byggeaffald eller husholdningsaffald.

Bemærk

naturbo-systemet naturbo lerkleber er en del af lerpuds-byggesystemet fra naturbo. Der behøves yderligere produkter fra naturbos sortiment til anvendelse.