

Generelt

Produkt	Ler-slutpuds i kornstørrelses op til 1 mm, som pulver der røres op med vand
Egenskaber	Gennemfarvet dækkende hvid – optimalt egnet til strukturering og glatning – dampdiffusionsåben- understøtter den regulerende virkning naturbo lerplader har på indeklimaet yderligere – højt tørstofindhold – naturligt byggemateriale af byggefysiologisk og økologisk høj kvalitet – emissionsfri – lugtneutral
Sammensætning	Ler, fint kalksand, titandioxid (naturligt hvidpigment), cellulose (primær bestanddel i planters cellevægge)
Forbrug	2 – 6 kg / m ² (= 4 – 12 m ² / 25 kg-sæk)
Anvendelse	naturbo ler-slutpuds er en del af naturbos lerpuds-byggesystem. Fås i to kornstørrelser: 0,5 og 1 mm. Det er et nødvendigt element efter monteringen af naturbo lerplader og spartling af de forsænkede kanter. Samtidig udgør den basislaget for naturbo lersfarver, når der ønskes farvede overflader. Kun til indvendige rum, herunder også vådrum (bad, toilet), undtagen områder under direkte påvirkning af vand.

Montering

Forudsætninger	<ul style="list-style-type: none">• Naturbo slutpuds kan påføres når lerspartlen (fugefix) er gennemtør. Det er tilfældet, når lerspartlen og naturbo-pladen har samme farve. Fugtindholdet skal ligge på under 15 %.• Temperaturen ved montering må ikke ligge under 10 °C (gælder væg-, materiale- og lufttemperatur)• God udluftning er en forudsætning for en god tørreproces.• Ved montering anvendes rent vand og rent værktøj
Pudsen røres op	25 kg naturbo slutpuds blandes med ca. 8 l rent vand og der røres kraftigt. Konsistensen kan tilpasses ved at tilsætte mere vand.
Pudsen påføres	Pudsen skal påføres i to lag. Det første lag påføres, komprimeres godt og tørrer til det er overfladetørt. Det andet lag påføres ovenpå i op til ca. 1,5 mm tykkelse, komprimeres ligeledes godt og glattes eller struktureres. En pæn glans opnås ved, at naturbo slutpuds komprimeres kraftigt flere gange i løbet af tørretiden.

naturbo slutpuds 1 mm korn

Datablad

Øvrigt

Opbevaring Naturbo slutpuds kan kun opbevares så længe det er tørt. Bør opbevares tørt, køligt og frostfrit.

Puds der er rørt op skal anvendes indenfor 8 timer.

Leveringsenheder 25 kg sæk, fra forhandleren

Bortskaffelse Lad materialet tørre og bortskaf som byggeaffald eller husholdningsaffald.

Bemærk

Naturbo-systemet naturbo ler-slutpuds 1 mm er en del af lerpuds-byggesystemet fra naturbo. Der behøves yderligere produkter fra naturbos sortiment til anvendelse.